


2 Top Produkte für den Bauprofi auch in Feucht- und Nassräumen

Schnellzement - Fertigmörtel für Umbau, Erneuerungsbau und Neubau

RHEOCRETE / RHEOPLAN

für Sanierungen und Reparaturen im Bodenbereich
hohe Frühfestigkeiten – praktisch schwundfrei – wasserfest
schneller Feuchtigkeitsabbau – früh belegbar und direkt nutzbar

RHEOCRETE Fliessmörtel fliessfähiger Schnellmörtel	RHEOPLAN Schnellmörtel standfest bis plastisch
selbstverlaufend Variante zu Anhydritestrich und Epoxymörtel	 auch im Gefälle anwendbar
zementgebundener Schnellzement - Fliessmörtel wasserfest für Feucht- und Nassräume	zementgebundener Schnellmörtel wasserfest für Feucht- und Nassräume
Einbaustärke von 1 cm bis beliebig	Einbaustärke von 1 cm bis beliebig
fliessfähig ohne zu entmischen schnellerhärtend	für Sanierungen auch im Gefälle Haftbrücke mit gleichem Produkt
nach 24 Std. nutzbar und befahrbar	nach 24 Std. nutzbar und befahrbar
rein mineralisch, giftklassefrei	rein mineralisch, giftklassefrei
für innen und aussen	für innen und aussen F/T beständig
Restfeuchtigkeit nach 24 Stunden < 4% Restfeuchtigkeit nach 5 Tagen < 3% Restfeuchtigkeit nach 14 Tagen < 2%	Restfeuchtigkeit nach 24 Stunden < 3% Restfeuchtigkeit nach 3 Tagen < 2%
Druckfestigkeit nach 24 Stunden >30 N/mm² Endfestigkeit nach 28 Tagen 50 N/mm²	Druckfestigkeit nach 24 Stunden 43 N/mm² Endfestigkeit nach 28 Tagen 70 N/mm²
Freifallmischer oder Rührwerk Misch-/Förderpumpe, Trommelmischer	Anmischen mit Rührwerk oder Zwangsmischer, Trommelmischer
Wasserzugabe pro 25 kg Sack 3.3 Liter	Wasserzugabe pro 25 kg Sack 2.5 - 3.0 Liter
Verbrauch 22 kg pro cm und m²	Verbrauch 22 kg pro cm und m²
auch direkt als Hartbetonbelag nutzbar	auch direkt als Hartbetonbelag nutzbar
hohe Ebenheit für grossformatige Fliesen	auch für nicht horizontalen Einbau geeignet

CM Messung vor Verlegung von Dekorbelägen und Beschichtungen erforderlich
Für beheizbare Unterlagsestriche geeignet
Aufheizprotokoll vorhanden

Technische Beratung 071 / 951 07 01

Estrahit AG Kronenwis 14 9203 Niederwil SG www.estrahit.ch info@estrahit.ch